ta-werbeagentur.de 10.2019

SANCO® GROUP

WÄRMEDÄMMUNG MIT **SANCO PLUS TRIII E**

SANCO Plus TRIII E

Multifunktions Isolierglas für Passivhäuser

Glastyp	Glasaufbau	U_g-Wert nach DIN EN 673	Lichttrans-missions-grad*	Gesamtenergie-durchlassgrad*	Licht-reflexion außen*	Gewicht	Element-dicke
	mm	W/m²K	LT % (±2)	g-Wert % (±2)	LR % (±2)	kg/m² (ca.)	mm (ca.)
SANCO Plus TRIII E	4 - 12AR - 4 - 12AR - 4	0,8	73	62	18	30	36
SANCO Plus TRIII E	4 - 16AR - 4 - 16AR - 4	0,7	73	62	18	30	44
SANCO Plus TRIII E	4 - 12KR - 4 - 12KR - 4	0,6	73	62	18	30	36

SANCO Plus TRIII E Beschichtung auf Position 2 und 5
AR = Argon, *nach DIN EN 410
Technische Werte berechnet mit glaCE. U_g-Wert nach DIN EN 673 für den senkrechten Einbau ermittelt. Maßtoleranzen und Fertigungsmöglichkeiten siehe SANCO Toleranzenhandbuch und in Abstimmung mit dem jeweiligen Hersteller. Achtung! Durch Änderung der Glasdicken und Scheibenzwischenräume ändern sich die technischen Werte. **Auszug aus dem SANCO Isolierglas Programm. Den jeweils aktuellen Datenstand gibt es unter www.sanco.de**

SANCO empfiehlt: **SANCO ACS Randverbund**

thermopor glas | transparente Qualität

www.thermopor-glas.de

Die hier aufgeführten technischen Daten entsprechen dem aktuellen Stand bei Drucklegung und können sich ohne vorherige Ankündigung ändern. Die technischen Werte beziehen sich auf Lieferantenangaben oder wurden im Rahmen einer Prüfung von einem unabhängigen Prüfinstitut nach den jeweils gültigen Normen ermittelt. Die Funktionswerte beziehen sich nur auf Prüfstücke in den für die Prüfung vorgesehenen Abmessungen. Eine weitergehende Garantie für technische Werte wird nicht übernommen; insbesondere, wenn Prüfungen mit anderen Einbausituationen durchgeführt werden oder wenn Nachmessungen am Bau erfolgen. Beim Einbau sind die SANCO Verglasungsrichtlinien in ihrer jeweils aktuellen Ausgabe unbedingt zu beachten. SANCO ist ein Warenzeichen. Stand 10/2019

www.sanco.de